



تولید کننده رنگهای صنعتی، ساختمانی، ترافیکی، حفاظتی، حرارتی، انواع تینر، حلال، چسب، جوهر

Manufacture of industrial, architecture and traffic paints, protective coating, ink and thinner

## Подготовка поверхности

Поверхность должна быть полностью сухой, очищенной и освобожденной от масел, жиров, пыли и любых других загрязнений. Для обеспечения надлежащего качества абразивные частицы или частицы песка, а также измельченные и отделенные куски цемента или асфальта следует полностью удалить с поверхности перед покраской.

## Способ нанесения

Двухкомпонентная дорожно-разметочная краска Парт Фам может наноситься валиком или кистью. Продукт состоит из двух компонентов, включая базовую краску и компонент А. Соотношение смешивания по весу указана на упаковке. Для применения сначала тщательно перемешайте компонент базовой краски, а затем добавьте в краску компонент А.

Краску можно наносить после перемешивания и достижения однородной консистенции. По истечении срока жизнеспособности краски (15-22 минуты) смесь приходит в негодность. Поэтому рекомендуется избегать смешивания компонентов в большем количестве, чем требуется.

## Условия хранения и складирования

Двухкомпонентная дорожно-разметочная краска выпускается в двух отдельных тарах и должна храниться вдали от солнечных лучей и влаги в хорошо вентилируемом месте. Срок годности краски составляет 3 месяца после изготовления.

## Рекомендации по безопасности

Дорожно-разметочная краска должна храниться в плотно закрытой таре вдали от огня, тепла, электричества и зажигательных материалов. Следует избегать любого контакта краски с кожей, глазами и ртом, а также вдыхания паров ее растворителей. При использовании рекомендуется использовать подходящие перчатки, костюм и респиратор. Если в таре осталась краска, плотно закройте крышку, чтобы предотвратить высыхание, повреждение краски и другие возможные опасности и последствия. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством чистой воды и немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью.

Тара (тип тары)	250 CC	Кварты	Канистра	Ведро	Жестяная банка	Баки	Бочка
Объем	250 CC	Кварты	Канистра	Ведро	Жестяная банка	Баки	Бочка
Количество в упаковке	03	12	4	1	1	1	1

info@siklameh.com

www.siklameh.com

شرکت رنگسازی سیکلمه: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۲، اندیشه ۳، دانش ۲، پلاک ۶۸۶

تلفن: ۰۵۱-۳۵۴۱۰۴۵۸-۶۱-۰۶۲ فکس: ۰۵۱-۳۵۴۱۰۴۶۲ شماره ثبت: ۱۳۳۳ پروانه بهره برداری:

۶/۱۰۶۶۲



پارتفام

تولید کننده رنگهای صنعتی، ساختمانی، ترافیکی، حفاظتی، حرارتی، انواع تینر، حلال، چسب، جوهر

Manufacture of industrial, architecture and traffic paints, protective coating, ink and thinner

Название изделия: Двухкомпонентная дорожно-разметочная краска

Код изделия: Серия ТА2

**Описание изделия:** Двухкомпонентная дорожно-разметочная краска Парт Фам изготавливается на основе двухкомпонентной акриловой смолы. Эта краска вступает в экзотермическую реакцию после смешивания двух компонентов и затвердевает. Изделие используется для осуществления горизонтальной разметки дорожного движения на проезжей части улиц и дорог с интенсивным движением. Оно обладает такими характеристиками, как быстрое время высыхания и затвердевания, превосходная износостойкость, отличная механическая стойкость и стойкость к растворителям, и рекомендуются для нанесения дорожной разметки и маркировки на бетонных и асфальтовых поверхностях.

### Техническая спецификация

Характеристики	Допустимый диапазон (при 25 °C)
Цвет	Белый/Желтый
Вязкость компонента краски (厘Па)	105-120
Процент твердого вещества по весу краски (%)	100
Плотность компонента краски (г/см³)	1/7-1/9
Соотношение смешивания по весу А к базовой краске	Согласно указаниям на таре
Толщина мокрой/сухой пленки (мкм)	1000
Срок жизнеспособности краски после смешивания (мин)	15-22
Время затвердевания (мин)	35-50
Время возобновления движения на дороге (мин)	50

Продолжение на обратной стороне ➤



شرکت رنگسازی سیکلمه: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۲، اندیشه ۳، دانش ۲، پلاک ۶۸۶  
تلفن: ۰۵۱-۳۵۴۱۰۴۵۸-۶۱ فکس: ۰۵۱-۳۵۴۱۰۴۶۲ شماره ثبت: ۱۳۳۳ پروانه بهره برداری: ۰۶/۱۰۶۶۲

info@siklameh.com  
www.siklameh.com



تولید کننده رنگهای صنعتی، ساختمانی، ترافیکی، حفاظتی، حرارتی، انواع تینر، حلال، چسب، جوهر  
Manufacture of industrial, architecture and traffic paints, protective coating, ink and thinner

### ● Название изделия: Холодная дорожно-разметочная краска

### ● Код изделия: Серия ТА

### ● Описание изделия

Холодная дорожно-разметочная краска разработана на основе термопластичной акриловой смолы. Дорожно-разметочные краски используются для продольной разметки проезжей части дорог с целью осуществления контроля за дорожным движением.

### ● Техническая спецификация

Характеристики		Допустимый диапазон (при 25 °C)	Метод тестирования
Цвет		Белый/Желтый	
Вязкость компонента краски (厘)		85-105	ISIRI 3758
Процент твердого вещества по весу краски (%)		Не менее 75	ISIRI 3758
Плотность компонента краски (г/см3)		Не менее 1,3	ISIRI 3758
Укрывистость (м2/1)	Белый	2/75	ISIRI 3758
	Желтый	2/45	
Время глубокого высыхания (мин)		Не более 40	ISIRI 3758
Время поверхностного высыхания (мин)		Не более 40	ISIRI 3758

### ● Подготовка поверхности

Поверхность должна быть полностью сухой, очищенной и освобожденной от масел, жиров, пыли и любых других загрязнений. Для обеспечения надлежащего качества абразивные частицы или частицы песка, а также измельченные и отделенные куски цемента или асфальта следует



شرکت رنگسازی سیکلمه: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۲، اندیشه ۳، دانش ۲، پلاک ۶۸۶  
تلفن: ۰۵۱-۳۵۴۱۰۴۵۸-۶۱ • فکس: ۰۵۱-۳۵۴۱۰۴۶۲ • شماره ثبت: ۱۳۳۳ • پروانه بپر برداری: ۰۶۱۰۶۶۲

info@siklameh.com  
www.siklameh.com



تولید کنندۀ رنگهای صنعتی، ساختمانی، ترافیکی، حفاظتی، حرارتی، انواع تیندر، حلال، چسب، جوهر  
Manufacture of industrial, architecture and traffic paints, protective coating, ink and thinner

### Способ нанесения

Холодную дорожно-разметочную краску перед применением необходимо тщательно перемешать до получения однородной консистенции. Полученная смесь наносится на поверхность дороги с помощью разметочной машины. Кроме того, его можно наносить краскораспылителем, кистью или валиком на металлические, цементные и асфальтовые поверхности. Для разбавления используйте разбавитель марки Парт Фам SO-80000. Краску рекомендуется наносить в условиях с максимальной относительной влажностью 80% и температурой от 10 °C до 40 °C. Температура поверхности должна быть на 3 °C выше температуры точки росы.

### Условия хранения и складирования

Холодная дорожно-разметочная краска, а также ее разбавитель легко воспламеняются, поэтому они должны храниться вдали от солнечных лучей при температуре от 10 °C до 30 °C в хорошо вентилируемом месте. Срок годности краски составляет 12 месяцев после изготовления.

### Рекомендации по безопасности

Дорожно-разметочная краска и разбавитель должны храниться в плотно закрытой таре вдали от огня, тепла, электричества и зажигательных материалов. Следует избегать любого контакта краски с кожей, глазами и ртом, а также вдыхания паров ее растворителей. При использовании рекомендуется использовать подходящие перчатки, костюм и респиратор. Если в таре осталась краска, плотно закройте крышку, чтобы предотвратить высыхание, повреждение краски и другие возможные опасности и последствия. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством чистой воды и немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью.

Тара (тип тары)							
Объем	250CC	Квата	Канистра	Ведро	Жестяная банка	5 канистр	Бочка
Количество в упаковке				•	•	•	•
	03	12	4	1	1	1	1



شرکت رنگسازی سیکلمه: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۲، اندیشه ۳، داش ۲، پلاک ۶۸۶  
تلفن: ۰۶۱-۰۶۶۲-۰۵۱-۰۴۶۲-۰۵۱-۰۴۵۴۱-۰۴۵۸-۰۶۱ فکس: ۰۳۳۳-۰۴۵۴۱-۰۴۵۸-۰۶۱ شماره ثبت:



info@siklameh.com  
www.siklameh.com